



Ficha Técnica

WetClear AV

Transparente de Poliuretano de Alta Viscosidad

Descripción general

Transparente de poliuretano de dos componentes de alta viscosidad de empaque. Posee secado rápido con muy buena nivelación, brillo y alta distinción de imagen. Se recomienda aplicar sobre Maxi Base® y sobre esmaltes MAX catalizados. Diseñada para pintura general o reparaciones pequeñas.

Componentes

WetClear AV

Presentación

(4L y 1L)

Thinner Universal Plus (Temperatura < a 30 °C)

(4L Y 19L)

Thinner Universal Plus Alta Temperatura (Temperatura > a 30 °C)

(4L)

Catalizador Universal Plus (Temperatura < a 30 °C)

(0.250L, 0.500L, 0.150L y 1L)

Catalizador Universal Plus Alta Temperatura (Temperatura > a 30 °C)

(0.250L)



Relación mezcla

Combine los componentes en volumen y mezcle perfectamente	
Componente	Volumen
WetClear AV	4 Parte
Catalizador Universal Plus (Temperatura < a 30 °C)	1 Parte
Catalizador Universal Plus Alta Temperatura (Temperatura > a 30 °C)	
Thinner Universal Plus (Temperatura < a 30 °C)	4 Parte
Thinner Universal Plus Alta Temperatura (Temperatura > a 30 °C)	

Acabados

Se recomienda utilizarlo sobre cualquier base color. Si se utiliza sobre algún esmalte, el esmalte debe estar catalizado.

Maxibase Max

Tiempo de vida útil: 2 - 3 horas dependiendo de la temperatura.



Preparación de la superficie

Desnudo	Limpieza	Pre-tratamiento Mecánico	Limpieza Posterior
Acero	Presolv Max	Lijado en seco P80-P220 ó almohadilla de lijado muy fina.	Presolv Max
Aluminio	Presolv Max	Lijado en seco P180 ó almohadilla de lijado muy fina.	Presolv Max
Fondos Estañados Zincados	Presolv Max	Almohadilla de lijado muy fina	Presolv Max

Pintados Antiguos	Limpieza	Pre-tratamiento Mecánico	Limpieza Posterior
Re pintado	Presolv Max	Lijado en seco P320 ó P400. Lijado en húmedo 600 ó 800.	Presolv Max
Esmaltes	Presolv Max	Lijado en seco P320 ó P400. Lijado en húmedo 600 ó 800.	Presolv Max

Sustratos Recomendados

WetClear AV está diseñada para aplicarse sobre Base Color Maxibase. Permitir que la base color seque de 20 a 30 minutos antes de aplicar el transparente. Limpiar la base color con trapo barniz antes de aplicar WetClear AV.

Aplicación

Aplicar de 2 a 3 manos medianas a húmedas con oreo entre manos de 5 a 10 minutos. Se recomienda aplicar después de 15 a 30 minutos de haber puesto la última capa de acabado.



Configuración de la pistola

Convencional y HVLP

Por Sifón 1.3 mm – 1.4 mm

Gravedad 1.3 mm – 1.4 mm

HVLP 1.3 mm – 1.4 mm

Presión del aire.

Convencional

25 – 35 psi en la pistola

HVLP

35 - 45 psi en la pistola



Tiempos de Secado

Oreo entre manos	5 - 10 minutos
Al polvo	10 – 15 minutos según la temperatura
Al tacto	40 – 60 minutos según la temperatura
Duro	8 horas
Para Pulir	24 horas

Propiedades Físicas

Rendimiento Teórico	8-9 m ² /L a 25.4 micras de EPS
Sólidos en Peso	44-47%
Densidad	1.00-1.1 g/ml
COV	<550 g/L

Limpieza

Lave el equipo de aplicación después de cada uso con thinner de limpieza de Max.



Seguridad y Manejo

Antes de usar cualquier producto de Max, lea cuidadosamente la hoja de seguridad. Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire o en su defecto una mascarilla para vapores orgánicos con cartuchos adecuados y en buen estado, aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use protección para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes, durante la aplicación y hasta que los vapores se hayan desvanecido. En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores para su uso adecuado. No permita que alguien sin protección permanezca en el área de aplicación. Este producto está destinado para uso industrial para usarse sólo por personal profesional y pintores capacitados. No aplicar sobre superficies calientes. Este producto es inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y llamas. En caso de temperaturas por debajo de 10 °C se recomienda no pintar la unidad. Evite la INHALACIÓN de los vapores y el contacto con la piel y los ojos. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.



Lávese las manos perfectamente DESPUÉS de utilizarlo y antes de ingerir alimentos. Consérvese el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Prohibida su venta a menores de edad. El tiempo de vida de la mezcla se ve reducido notablemente al aumentar la temperatura, prepare sólo la cantidad que va a usar, no regrese el material preparado al envase ya diluido, mantenga los recipientes cerrados ya que el solvente reacciona con la humedad ambiental. Este producto no contiene plomo, sin embargo, para más información consulte la hoja de seguridad de materiales.